



LE VOCI DI CAPITOLATO DI GRAS CALCE

CALCESTRUZZO STRUTTURALE FIBRATO “GRAS CALCE”

Fornitura e messa in opera di calcestruzzo fibrato strutturale secondo norma UNI EN 206/1, predosato in sacchi da 25 kg a base di aggregati ordinari secondo UNI EN 12620, cemento Portland secondo UNI EN 197/1 e fibre in polipropilene, in classe di consistenza S4 fluida con massa volumica (2300 – 2400 kg/m³), con classe di compressione C 25/30, con resistenza caratteristica R_{ck} 30 N/mm², rapporto A/C 0.65, classe di esposizione XC1, modulo elastico 33.000 N/mm², dosaggio di cemento di 370 kg/m³ tipo **CALCESTRUZZO FIBRATO** di Gras Calce spa.