



## LE VOCI DI CAPITOLATO DI GRAS CALCE

### RASATUTTO \_ RASANTE CEMENTIZIO “GRAS CALCE”

Fornitura e posa di **RASATUTTO** di Gras Calce spa, rasante cementizio premiscelato in sacchi da 25 kg, contenente leganti idraulici speciali, aggregati silicei fini (0/1) e additivi speciali..

Dopo sufficiente attesa (circa 7 giorni) dall'applicazione dell'intonaco di fondo, effettuare una rasatura di preparazione con RASATUTTO, miscelandolo con FIBROFIN-malta fine fibrorinforzata oppure MALTA FINE (rapporti: 1 sacco RASATUTTO kg 25 con 1 sacco FIBROFIN/MALTA FINE 25 kg; 1 sacco RASATUTTO kg 25 con 3 sacchi FIBROFIN malta fine fibrorinforzata/MALTA FINE 25 kg a secondo del tipo di rasatura da effettuare).

In caso di rasature con alte prestazioni (consolidanti, aggrappanti ecc. ) o rivestimenti a cappotto in pannelli di sughero, legno cemento, polistirene goffrato e polistrirolo) Applicare dopo aver bagnato il supporto in due mani di ca. 2 mm. di spessore interponendo una retina in fibra di vetro, lasciare trascorrere un tempo sufficiente al rapprendimento dello strato applicato per poi finire a frattazzino di spugna. In tutti gli altri casi, utilizzando RASATUTTO miscelato con FIBROFIN è possibile non inserire la retina.

Si ottiene una rasatura uniforme, elastica e traspirante adatta a ricevere qualsiasi tipo di finitura colorata, purché compatibile.