

RASATUTTO FINISH

Produit de rasage à base de ciment, à finition «civile» pour intérieurs et extérieurs

Composé de: agrégats silicieux et dolomitiques, additifs spécifiques, à base de ciment et chaux.

UNI EN 998-1

Dénomination: GP



Extérieurs - intérieurs Manuellemen



I PLUS:

- PRÊT À UTILISER
- MANIABILITÉ et ADHÉSION optimales
- Idéal pour ENDUITS

CHAMPS D'APPLICATION

- Rasage d'enduits intérieurs et extérieurs, vieux et nouveaux.
- Finition de murs «civile fine».
- Nivellement d'enduits, supports en général.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Surface d'application: elle doit être propre (sans poussière, huiles, moisissures, mousse, smog, etc.), solide (sans parties détachées), ne pas «fariner» ni faire de poussière.
 - Utilisation sur des surfaces trop uniformes: les rendre rugueuses (pour améliorer la fixation).
 - Utilisation sur des revêtements préexistants: vérifier s'ils sont bien adhérents au support, autrement retirer les parties douteuses et fixer convenablement. - Utilisation sur des surfaces très absorbantes: humidifier LÉGÈREMENT le support avant d'appliquer le produit.
- Utilisation avec des températures élevées: humidifier LÉGÈREMENT le support avant d'appliquer le produit.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Porter un masque anti-poussière pour les voies respiratoires.
- Mélanger toujours tout le contenu du sac (et non pas une partie). **Ajouter l'eau indiquée sur le tableau** et gâcher lentement jusqu'à obtenir un gâchage homogène et sans grumeaux.
- Laisser reposer pendant 10 min, mélanger à nouveau avant de l'utiliser.



MODE D'EMPLOI

- Application: taloche métallique ou en acier.
- Épaisseur de chaque couche: max. 5 mm par couche.
- Finition: la surface peut être lissée ou passée avec une taloche en éponge manuellement ou mécaniquement (mais uniquement lorsqu'elle est durcie, c'est-à-dire qu'en la tapant des doigts elle ne présente pas de marques).



AVERTISSEMENTS

- **Vérifier toujours la compatibilité des matériaux.** En cas de doute, réaliser un **ESSAI** de fixation.
- Température d'emploi: de + 5 °C à + 35 °C. •Vent fort, brouillard, plein soleil, pluie fine, surfaces gelées ou en dégel: ne pas appliquer.
- Protection: protéger le produit étendu du gel, de la pluie, d'un séchage rapide (vent fort ou plein soleil) pendant au moins 48 heures.
- Ajouts au composé d'origine: à éviter. •Utilisation conseillée: professionnelle.
- **IMPORTANT: avant la peinture, ou l'enduit de finition, attendre à ce que le produit de rasage sèche complètement.**

STOCKAGE ET CONSERVATION

- **Il peut être conservé jusqu'à 6 mois (gris)/12 mois (blanc)** dans des sacs en bon état, fermés, dans un lieu frais, sec et couvert, à l'abri de l'humidité, de la pluie, du gel et de la lumière directe du soleil.
- Ne pas exposer au soleil plus de 30 jours.
- Après avoir enlevé la protection en polyéthylène (autour et/ou sur la plateforme) mettre le sacs à l'abri de la pluie.

DONNÉES TECHNIQUES

EAU DE GÂCHAGE	Environ 5,5/6 litres par sac
MASSE VOLUMIQUE (durcie)	1.400 kg/m ³
ADHÉSION	≥ 0,5 N/mm ²
GRANULOMÉTRIE MAX	Environ 0,7 mm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (Tab. EN 1745)	λ = 0,47 W/mK
CONSOMMATION	Environ 1,4 kg/m² pour 1 mm d'épaisseur.
EMBALLAGE	SACS en papier de 25 kg

EXEMPLES D'APPLICATION



Les indications et les avertissements présentés dans cette fiche proviennent de notre meilleure expérience et les performances du produit font référence à des essais de laboratoire réalisés dans des conditions normalisées. Toutes ces informations doivent être considérées purement indicatives car les conditions réelles du chantier et d'application du produit peuvent entraîner des effets et des résultats sensiblement différents. Par conséquent, l'utilisateur doit toujours vérifier, même avec des essais préliminaires, l'aptitude du produit à l'utilisation prévue et être entièrement responsable de l'utilisation effectuée. GRAS CALCE srl se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans avis préalable. Vérifier sur le site Internet GRAS CALCE srl si la révision de la fiche est celle valable en ce moment.