

MALTA FINE

Mortier fin aérien, écologique et perméable à la vapeur d'eau, pour enduits de finition intérieurs et extérieurs.

Composé de: chaux grasse en pâte, agrégats silicieux.



LES AVANTAGES

- Produit **NATUREL**

CHAMPS D'APPLICATION

- Enduits pour intérieurs, perméables à la vapeur d'eau et écologiques, à teinter avec des peintures compatibles.
- Enduits pour extérieur, avec RASATUTTO SUPERIOR (mortier-adhésif) (voir la fiche).
- Il peut être traité avec des produits hydrofuges compatibles.

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Surface de pose (enduit préexistant): elle doit être propre et solide, ne pas «fariner» ni faire de poussière.
- Température élevée: si nécessaire, mouiller légèrement le mur, sans excéder, avant d'appliquer le mortier.

PRÉPARATION DU PRODUIT

- Doser le MORTIER FIN avec RASATUTTO SUPERIOR selon l'utilisation prévue (voir le tableau suivant).
- Mélanger avec TURBOMALT ou un fouet approprié.
- **Utiliser dans 30' à partir de la fin du gâchage.**



MODE D'EMPLOI

- Épaisseur: appliquer de 1 à 2 mm avec spatule métallique. Attendre à que ce que le MORTIER FIN durcisse, humidifier la surface avec un pinceau et uniformiser avec une taloche en éponge.
- Hautes températures/Gels: protéger le produit pendant quelques avec des toiles en polypropylène après l'avoir étendu.



AVERTISSEMENTS

- Température d'utilisation: de + 5 °C à + 35 °C.
- Ajout au composé d'origine: à éviter, sauf RASATUTTO SUPERIOR (si nécessaire).
- Utilisation conseillée: professionnelle.
- REMARQUE: Elle gèle au-dessous de 0 °C. Elle peut être utilisée lorsqu'elle dégelée.
- ATTENTION: il n'est pas conseillé de l'utiliser sur des enduits pour maçonnerie NON traditionnels (par ex.: blocs en bois/ciment, béton cellulaire, etc.).

STOCKAGE ET CONSERVATION

- Il peut être **conservé jusqu'à 12 mois** dans des sacs en bon état, fermés, dans un lieu frais, sec et couvert, à l'abri de forte pluie, du gel et de la lumière directe du soleil.
- Ne pas exposer au soleil plus de 30 jours (le sac s'abîme!).
- ELLE RISQUE DE GELER. Avec des températures inférieures à 0 °C le produit gèle dans l'emballage (sac), pourtant il PEUT être réutilisé une fois dégelé.
- Après avoir enlevé la protection en polyéthylène (autour et/ou sur la plate-forme) mettre le sacs à l'abri de la pluie.

UTILISATION

DOSAGES CONSEILLÉS

Enduit de finition pour intérieurs

Prêt à utiliser

Enduit de finition pour extérieurs

1 sac + 6 kg (environ)
de RASATUTTO SUPERIOR

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION

Environ 6 kg/m² pour 2 cm d'épaisseur

PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR

μ8

EMBALLAGE

SACS en polyéthylène de 25 kg

EXEMPLES D'APPLICATION



Enduit de finition intérieur réalisé avec MALTA FINE.



**PRODUIT DISPONIBLE AUSSI
DANS UN EMBALLAGE MINIJOB À
UTILISER POUR LES PASSE-TEMP**

EMBALLAGE

Seaux en polyéthylène de 5 kg



Les indications et les avertissements présentés dans cette fiche proviennent de notre meilleure expérience et les performances du produit font référence à des essais de laboratoire réalisés dans des conditions normalisées. Toutes ces informations doivent être considérées purement indicatives car les conditions réelles du chantier et d'application du produit peuvent entraîner des effets et des résultats sensiblement différents. Par conséquent, l'utilisateur doit toujours vérifier, même avec des essais préliminaires, l'aptitude du produit à l'utilisation prévue et être entièrement responsable de l'utilisation effectuée. GRAS CALCE srl se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans avis préalable. Vérifier sur le site Internet GRAS CALCE srl si la révision de la fiche est celle valable en ce moment.