

CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO

(ASFALTO A FREDDO)

Miscela di graniglie, sabbie e filler di frantumazione, impastati a caldo con emulsione bituminosa prodotta con flussanti ecocompatibili



I PLUS:

- Prodotto di pratico impiego
- Subito pronto all'uso

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Rappezzi, e chiusura di buche e scavi, di :
 - strade con traffico veicolare CONTINUO.
 - parcheggi, aree condominiali o private, ingressi di abitazioni con traffico SCARSO o NULLO.

MODALITÀ DI UTILIZZO

- Pulire la superficie da fango e ristagni di acqua.
- Versare il prodotto, stenderlo (con una pala a mano) in un unico strato (spessore massimo : 5 cm).
- Compattare con un rullo o con una piastra vibrante.
- Il successivo e immediato passaggio dei mezzi garantisce la compattazione e la coesione con i materiali esistenti.
- Si consiglia una sigillatura superficiale con sabbia o cemento in polvere (per accelerarne l'indurimento).
- **Uso in aree con traffico SCARSO O NULLO** (parcheggi, aree condominiali o private, ingressi di abitazioni) : compattare sempre, per bene, con piastra vibrante o rullo e cospargere la superficie con sabbia fine o cemento.

SICUREZZA

Il prodotto è atossico e, nei normali utilizzi all'aria aperta, non presenta particolari pericoli per la salute.

Essendo applicato a freddo non emette fumi (come accade invece con i tradizionali conglomerati bituminosi a caldo).

Può essere utilizzato anche da personale inesperto dell'impiego di conglomerati bituminosi tradizionali.

AVVERTENZE

- Valutare sempre la compatibilità del prodotto con l'impiego previsto e con le eventuali prescrizioni di capitolato.
- Può essere utilizzato con temperature ambientali rigide, purché il materiale abbia una temperatura superiore a + 5°C (necessaria per poterlo lavorare).

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

- Conservare in sacchi integri e chiusi, al coperto, al riparo dal sole, dagli agenti atmosferici e da temperature eccessive (troppo caldo o troppo freddo).
- Può essere stoccato a temperature inferiori a + 5°C.
- Non sovrapporre i bancali.
- Il prodotto in sacco, correttamente stoccato, è garantito per **6 mesi** dalla data di produzione riportata sul sacco.
- Si sconsiglia fortemente lo stoccaggio di grossi quantitativi in corrispondenza dei cambi di stagione : il prodotto contiene additivi per le temperature di esercizio stagionali, per cui il materiale invernale non è idoneo nel periodo estivo (e viceversa).

DATI TECNICI

Granulometria 0 – 6 mm

CONFEZIONE : SACCHI in polietilene da 25 kg

Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in opera del prodotto possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l'utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità per l'uso effettuato. GRAS CALCE srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Verificare sul sito internet di GRAS CALCE srl che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.