

MALTA BASTARDA FIBRORINFORZATA

Malta bastarda predosata fibrorinforzata per intonaco e muratura (M5)

Composta da: aggregato siliceo (0/2 mm), legante idraulico cementizio, fibre.

CE UNI EN 998-1 | 998-2

Denominazione: G, GP



I PLUS

- **MULTIUSO** (malta, rinzaffo, intonaco).
- **ELEVATA LAVORABILITÀ** (sabbia umida).
- **STAGGI E SUBITO FRATAZZI** (lavoro finito in giornata).
- **FIBRORINFORZATA**: contrasta le cavillature.
- Si impasta sia **A MANO** che in **BETONIERA**.
- **PULITA NELL'IMPIEGO**.

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Intonaci esterni e interni.
- Malta da muratura, anche in zona sismica.
- Posa di pavimenti, scale, lastre di marmo e pietra.
- Fissaggio tubi elettrici/idraulici (a pavimento o parete).

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Per **MURATURA** (malta di allettamento):
 - Temperatura elevata: se necessario bagnare i mattoni/blocchi prima di stendere la malta.
- Per **INTONACO**
 - Posa su muro o malta preesistente: la superficie deve essere pulita e solida, non "sfarinare" né fare polvere.
 - Posa su muro con scarso aggrappo: eseguire un "rinzaffo aperto e non coprente" (*) almeno 24 ore prima di applicare l'intonaco.
 - Temperatura elevata: se necessario bagnare il muro "a rifiuto", senza eccedere, prima di applicare la malta.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Versare tutto il contenuto del sacco (e non parte) in una impastatrice a coclea (TURBOMALT), in una intonacatrice (tipo STEP 120 di Imer International) o in betoniera. **Non miscelare per più di 3 min.** Si può anche impastare a mano (purché l'impasto risulti omogeneo).
- **Utilizzare l'acqua d'impasto indicata in tabella.**
- **Utilizzare entro 30' dalla fine dell'impasto.**



(*) rinzaffo che lascia a vista circa il 30% della superficie, lasciato grezzo, non frattazzato per migliorare l'ancoraggio del successivo intonaco. Si consiglia particolarmente per intonaci su vecchie murature e muri in cemento armato.



Vedi il tutorial di posa su:

YouTube



UN PRODOTTO, 3 IMPIEGHI: basta variare il solo dosaggio di acqua.



MODALITÀ DI UTILIZZO

- Posa di **INTONACO**: preparare le "fasce di registro" con lo stesso prodotto e applicare l'intonaco entro 1 ora dalla formazione delle fasce, a mano o con intonacatrice.
 - **SPESSORE** di ogni mano: min 0,5 cm - max 2 cm.
 - **SPESSORE complessivo**: max 3 cm (oltre i 2 cm usare una rete porta intonaco resistente agli alcali).
- Posa di **LATERIZI** e **BLOCCHI**: min 0,5 cm - max 1,5 cm.
- Posa di **PAVIMENTI** e **LASTRE**: min 1,5 cm - max 3 cm.



AVVERTENZE

- Temperatura d'impiego: da +5° C a +35° C.
- Aggiunte al composto originale: da evitare.
- Uso consigliato: professionale.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

- **Si conserva fino a 6 mesi (produzione: Trezzo-MI) / 12 mesi (produzione: Rubbiano-PR)** in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora!).
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

DATI TECNICI

ACQUA D'IMPASTO
(per malta da muratura EN 998-2
e per malta da intonaco EN 998-) circa **3 litri per sacco**
(2,8-3,2 litri per sacco)

MASSA VOLUMICA (indurita) 1.800 kg/m³

RESISTENZA A
COMPRESSIONE (a 28 gg) 8 N/mm² - **M5**

REAZIONE AL FUOCO Classe A1

CONDUCIBILITÀ TERMICA
(Tab. EN 1745) $\lambda = 0,83 \text{ W/mK}$

MALTA FRESCA

Consistenza mediante tavola
a scosse (UNI EN 1015-3) 174 mm

contenuto d'aria (UNI EN 1015-7) 11%

Contenuto di cloro solubile
in acqua (UNI EN 1015-17) $\leq 0,1\%$

MALTA INDURITA

Aderenza al supporto (UNI EN 1015-12) 0,34 N/mm²

Coeff. di assorbimento d'acqua
per capillarità (UNI EN 1015-18) 0,66 kg/m² min^{0,5}

Permeabilità al vapore d'acqua
(UNI EN 1015-19) $\mu 18$

INTONACO

circa 16,7 kg/m² per cm di spessore.

MALTA DA MURATURA

varia col tipo di muro. Vedi "calcolo
consumi" sul sito www.grascalce.it

CONSUMO

CONFEZIONE

SACCHI in polietilene da 25 kg

SOSTANZE PERICOLOSE

Amianto (D.M. 14/05/96 Art. 4 All. 4): assente

Cromo VI idrosolubile (D.M. 10/05/04): < 2 ppm

I dati tecnici sono valori medi ottenuti dalle analisi eseguite su più campioni di prodotto.

ESEMPI DI APPLICAZIONI



Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in opera del prodotto possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l'utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità per l'uso effettuato. GRAS CALCE srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Verificare sul sito internet di GRAS CALCE srl che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.