

MALTA FINE

Malta fine a presa aerea, ecologica e traspirante, per intonaci di finitura interni ed esterni

Composta da: grassello di calce, aggregati silicei.



Esterni-Interni



Stop Polvere



MODALITÀ DI UTILIZZO

- Spessore: applicare da 1 a 2 mm con spatola metallica. Attendere che MALTA FINE sia indurita, inumidire la superficie con un pennello e uniformare con frattazzino di spugna.
- Alte temperature/Gelate: proteggere per alcune ore il prodotto con teli di polipropilene dopo averlo steso.



AVVERTENZE

- Temperatura d'impiego: da + 5° C a + 35° C.
- Aggiunte al composto originale: da evitare, tranne RASATUTTO SUPERIOR (se necessario).
- Uso consigliato: professionale.
- NOTA: Gela sotto gli 0° C. Può essere usato quando disgelato.
- ATTENZIONE: si sconsiglia l'uso su intonaci di murature NON tradizionali (ad es.: blocchi in legno/cemento, cemento cellulare, ...).

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

- **Si conserva fino a 12 mesi** in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni (il sacco si deteriora!).
- TEME IL GELO. Con temperature inferiori a 0° C il prodotto in confezione (sacco) gela, comunque una volta disgelato PUÒ essere riutilizzato.
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

I PLUS:

- Prodotto **NATURALE**

CAMPI DI APPLICAZIONE

- Intonaci per interni, traspiranti ed ecologici, da tinggiare con pitture compatibili.
- Intonaci per esterni, con RASATUTTO SUPERIOR (vedi scheda).
- Trattabile con idrorepellenti compatibili.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superficie di posa (intonaco preesistente): deve essere pulita e solida, non "sfarinare" né fare polvere.
- Temperatura elevata: se necessario bagnare il muro "a rifiuto", senza eccedere, prima di applicare la malta.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- Dosare MALTA FINE con RASATUTTO SUPERIOR in base all'utilizzo previsto (vedi tabella seguente).
- Miscelare con TURBOMALT o con una frusta adatta
- **Utilizzare entro 30' dalla fine dell'impasto con RASATUTTO SUPERIOR.**



UTILIZZO

DOSAGGI CONSIGLIATI

Intonaco di finitura per interni	pronto all'uso
Intonaco di finitura per esterni	1 sacco + 6 kg (circa) di RASATUTTO SUPERIOR

DATI TECNICI


CONSUMO	circa 2 kg/m ² /mm di spessore (in funzione del fondo)
PERMEABILITÀ AL VAPORE	μ8

CONFEZIONE	Sacchi in polietilene da 25 kg
------------	--------------------------------

ESEMPI DI APPLICAZIONI



Intonaco di finitura interno realizzato con MALTA FINE.



**PRODOTTO DISPONIBILE
ANCHE IN CONFEZIONE
HOBBISTICA MINIJOB**

CONFEZIONE

Secchi in polietilene da 5 kg



Le indicazioni e le avvertenze riportate su questa scheda derivano dalla nostra miglior esperienza e le prestazioni del prodotto si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni normalizzate. Tutte queste informazioni sono da ritenersi puramente indicative in quanto le condizioni reali del cantiere e di messa in opera del prodotto possono portare ad effetti e risultati sensibilmente diversi. Pertanto l'utilizzatore deve sempre verificare, anche con prove preliminari, l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità per l'uso effettuato. GRAS CALCE srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza preavviso. Verificare sul sito internet di GRAS CALCE srl che la revisione della scheda sia quella attualmente in vigore.