

# RASATUTTO BASE GESSO

## Rasante universale a base gesso

Composta da: solfato di calcio emidrato, calce idrata, carbonato di calcio finissimo, additivi e resine.

**CE** UNI EN 13279-1

Designazione: B1/20/2



Interni



A mano

### I PLUS:

- **UN SOLO PRODOTTO, MOLTI UTILIZZI**
- Facilissimo da usare
- Si può applicare fino a 8 mm di **SPESSORE**
- Anche per **BAGNI E CUCINE**  
(pareti non a contatto o investite dall'acqua)

### CAMPI DI APPLICAZIONE

- Finitura per interni, anche in bagni e cucine.
- Rasatura di:
  - intonaci (gesso, calce-cemento).
  - cartongesso, blocchi di gesso.
  - calcestruzzo, solai prefabbricati... (previa applicazione d'idoneo promotore di adesione).
  - pareti con pitture preesistenti (ben ancorate).
  - precedenti rasature a gesso non uniformi.

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Superficie di posa: deve essere pulita e solida, priva di parti instabili, non friabile, senza olii, grassi, cere, polveri.
- Primer: non necessario nelle usuali condizioni di impiego. Utilizzo su CALCESTRUZZO: applicare preventivamente sulla superficie un idoneo aggrappante per intonaci a base di gesso.

### PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

- **Versare in un recipiente l'acqua indicata in tabella.**
- Aggiungere RASATUTTO BASE GESSO facendolo cadere "a pioggia" o "a semina", fino a completo assorbimento.
- Mescolare solo la parte di impasto di immediato utilizzo.
- Stuccare con RASATUTTO BASE GESSO eventuali difformità del supporto e lasciare asciugare.



### MODALITÀ DI UTILIZZO

- Posa: con cazzuola americana o spatola metallica in più mani finché la superficie è piana e omogenea.
- Tempo di posa: **entro 40 minuti** dall'impasto. Il prodotto non usato va smaltito.
- Eventuali riprese: si possono fare finché il prodotto non è indurito.
- Strati successivi: si possono applicare solo quando il precedente è completamente essiccato.
- Finitura e tinteggiatura: aspettare la completa asciugatura di RASATUTTO BASE GESSO, quindi applicare un fissativo isolante compatibile.
- Protezione: proteggere per alcune ore il lavoro finito sia dal gelo che da una asciugatura troppo rapida.
- **SPESSORE DI IMPIEGO:** min. 1 mm - max 8 mm.



### AVVERTENZE

- Temperatura d'impiego: da + 5° C a + 35° C.
- Aggiunte al composto originale: da evitare
- Non applicare in presenza di umidità di risalita o ristagni di condensa.
- Uso consigliato: professionale.
- **ATTENZIONE: le pareti realizzate con RASATUTTO BASE GESSO non devono essere a contatto o investite dall'acqua.**

### STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

- **Si conserva fino a 9 mesi** nella confezione originale, ermeticamente chiusa e integra, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetta dall'umidità, dalla pioggia, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni (la confezione si deteriora!).

### DATI TECNICI

<b>ACQUA D'IMPASTO</b>	circa 1,6 litri per secchiello
<b>TEMPO DI INIZIO PRESA</b>	50 min
<b>MASSA VOLUMICA (indurita)</b>	1.150 kg/m <sup>3</sup>
<b>RESISTENZA A COMPRESSIONE (a 28 gg)</b>	5 N/mm <sup>2</sup>
<b>CONSUMO</b>	circa 1 kg/m <sup>2</sup> per ogni mm di spessore
<b>CONFEZIONE</b>	SECCHI in polietilene da 2 kg

### ESEMPI DI POSA



**PRODOTTO DISPONIBILE ANCHE IN SACCO**

### CONFEZIONE

Sacco in carta da 25 kg

