



Multiuso

Rasante a base cemento a finitura "civile" per interni ed esterni.

Composto da: aggregato siliceo e dolomitico (0/0,7 mm), legante cementizio e additivi.

Plus

- Pronto all'uso.
- Ottima lavorabilità e adesione.
- Ideale per intonaci.
- Per uso in interni ed esterni.

Campi di applicazione

- Rasatura di intonaci interni ed esterni, vecchi e nuovi.
- Finitura di pareti a "Civile Fine".
- Livellare intonaci, supporti in genere.

Preparazione del supporto

- Pulizia: la superficie di posa deve essere pulita e solida, non "sfarinare" né fare polvere.
- Superficie con scarso aggrappo (troppo uniforme): irruvidirla.
- Temperatura elevata (e superficie assorbente): se necessario bagnare leggermente il supporto prima di applicare il prodotto.
- Rivestimenti preesistenti: accertarsi che siano ben aderenti al supporto, altrimenti rimuovere le parti dubbie e consolidare adeguatamente.
- Superfici molto assorbenti: inumidire leggermente il supporto prima di applicare il prodotto.

Preparazione del prodotto

- Versare in un recipiente un sacco intero.
- Miscelare con **5,5-6 litri** di acqua pulita per sacco (non aggiungere altri materiali) e miscelare con frusta a basso numero di giri e a mano (purché l'impasto risulti omogeneo) finché l'impasto è idratato, omogeneo e privo di grumi.



Scopri di più
su GrasCalce.it



Modalità di utilizzo

- Lasciare riposare l'impasto per almeno 10 min. prima di applicarlo.
- Applicare il prodotto a mezzo spatola metallica nello spessore di 1-5 mm per singola mano.
- Realizzare eventuali riprese della rasatura solo a condizione che il prodotto non sia completamente asciutto.
- Realizzare la rifinitura con frattazzino di spugna (solo quando il prodotto è indurito, ovvero picchiettando la superficie con le dita non rimangono le impronte).
- Prima della pittura, o dell'intonaco di finitura, attendere la completa essiccazione del rasante.
- Proteggere per almeno 48 ore il prodotto steso dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (forte vento o pieno sole).

Caratteristiche tecniche

Massa volumica (indurita)	1.150 kg/m ³ circa
Consistenza	Polvere
Colore	Bianco
Conducibilità termica (UNI EN 1745)	$\lambda = 0,31 \text{ W/mK}$
Resistenza a compressione (28gg)	5 N/mm ²
Resa in opera (Prodotto puro)	ca. 1 kg/m ² per ogni mm di spessore
Marcatura CE	EN 13279-1 Denominazione B1/20/2
Temperatura d'impiego	da +5°C a +35°C

- **Confezione: sacchi in carta da 25 kg.**
- **Bancale a rendere da 55 sacchi.**

- Condizioni di conservazione e durata (DM 10/05/2004): 12 mesi
- In sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni il sacco, perché si deteriora.
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

Consultare le Note d'impiego e le Schede di sicurezza su GrasCalce.it

