Rasatura premiscelata cementizia ad alta resistenza per interni ed esterni. Disponibile nei colori grigio e bianco.

Composta da: aggregato calcareo (0/0,7 mm), legante cementizio e additivi.

Plus

- **Ad alte prestazioni:** adatta anche per supporti resistenti.
- **Facili e pratica da applicare:** si impasta a mano con miscelatore elettrico.
- Ottima **lavorabilità** e **adesione.**
- **Certificata per i CAM**: contiene il **5%** di materiale recuperato, riciclato, sottoprodotto.
- **Versatile:** per usi in interni ed esterni.
- Finitura con **frattazzo di spugna.**

Campi di applicazione

- Rasatura di intonaci premiscelati e tradizionali, nuovi o esistenti, in interni ed esterni a base cemento o calce-cemento per la successiva posa della pittura o rivestimento.
- Ideale in abbinamento agli intonaci della gamma GrasCalce.
- Rasatura di intonaci ad alta resistenza, intonaci armati (ad. es. sistema CRM di RureGold), rinforzi strutturali (ad es. sistema FRCM RureGold), elementi in calcestruzzo per la successiva posa della pittura o rivestimento.
- Rasatura di supporti con difficile adesione, previo trattamento con SuperGrip CentroStorico.
- Finitura di pareti e soffiti “a civile”.
- Rasatura di supporti metallici, legni, materiali plastici, resilienti, supporti in gesso. Verificare che il supporto sia stabile e resistente e applicare un idoneo primer prima di procedere all’applicazione del prodotto.

Preparazione del supporto

- Pulizia: la superficie di posa deve essere pulita e solida, non “sfarinare” né fare polvere.
- Supporti nuovi: la superficie deve essere stabile a livello dimensionale. Per intonaci: attendere il corretto tempo di maturazione (ca. 1 settimana per cm di spessore per intonaci tradizionali) prima di rasare
- Superficie con scarso aggrappo/liscio: irruvidirla o usare un idoneo promotore di adesione tipo SuperGrip CentroStorico.
- Supporto assorbente o temperature elevate: bagnare il supporto.

Scopri di più su GrasCalce.it

Preparazione del prodotto

- Versare ca. **6,5 litri** di acqua pulita in un recipiente e aggiungere lentamente il contenuto di un sacco.
- Miscelare mediante frusta a basso numero di giri o a mano, finchè l'impasto risulti omogeneo e privo di grumi.
- Lasciare riposare il prodotto per qualche minuto prima di applicarlo.
- Utilizzare entro 60 min. dalla fine della preparazione dell'impasto.

Modalità di utilizzo

- Applicare il prodotto nello spessore uniforme di 2-3 mm (a seconda delle esigenze può essere armato con l'inserimento di un'idonea rete alcali-resistente tipo PremixNet 160 di Premix) a mezzo spatola metallica: per spessori superiori, massimo 6 mm, procedere in più mani attendendo 24 ore tra uno strato e l'altro. In caso di supporto di posa non perfettamente complanare, colmare le eventuali irregolarità locali (max 5mm), con Rasatutto OK 24 ore prima di procedere all'applicazione della prima mano.
- Rifinire la superficie con un frattazzino di spugna, ad avvenuto rapprendimento del prodotto, per conseguire una finitura di tipo civile.
- Il prodotto richiede la posa della finitura a completa maturazione e in funzione del contesto di posa.
- Proteggere per almeno 24/48 ore il prodotto steso dal gelo, dalla pioggia, da una rapida asciugatura (forte vento o pieno sole).

Caratteristiche tecniche

Massa volumica	1.450 kg/m^3 circa
Resistenza a compressione	CSII
Permeabilità al vapore	15
Conducibilità termica	0,45 W/mK
Adesione al supporto	>0,5 MPa - FP:B
Coefficiente di assorbimento d'acqua	W_c1
Colore	Grigio/Bianco
Resa in opera	ca. 1,3 kg/m^2 per ogni mm di spessore
Certificata per i CAM	Contenuto di materiale recuperato, riciclato, sottoprodotto: ≥ 5%
Marcatura CE	EN 998-1 Denominazione GP-CSII-W1
Temperatura d'impiego	da +5°C a +35°C

- **Confezione: sacchi in carta da 25 kg.**
- **Bancale a rendere da 56 sacchi.**

- Condizioni di conservazione e durata (DM 10/05/2004): 12 mesi
- In sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni il sacco, perché si deteriora.
- Dopo aver tolto la protezione in polietilene (attorno e/o sopra al bancale) proteggere i sacchi dalla pioggia.

Consultare le Note d'impiego e le Schede di sicurezza su GrasCalce.it