



**Fibrata e
traspirante**

Malta a presa aerea fibrorinforzata, per intonaci di finitura e rasatura.

Composta da: grassello di calce, aggregato siliceo (0/1 mm) e fibre.

Plus

- **Fibrorinforzato:** contrasta le cavillature superficiali.
- **Ecologico e traspirante:** è composto da sabbia silicea e grassello di calce, perfetto per interventi in Bio-Edilizia.
- **Grande versatilità:** miscelato con Rasatutto Superior si usa anche come malta di finitura, rasante, collante per cappotti.

Campi di applicazione

- Intonaci per interni, traspiranti ed ecologici, da tinteggiare con pitture compatibili.
- Intonaci per esterni, con Rasatutto Superior.
- Trattabile con idrorepellenti compatibili.
- Rasatura in interni.

Preparazione del supporto

- Superficie di posa (intonaco preesistente): deve essere pulita e solida, non "sfarinare" né fare polvere.
- Temperatura elevata: se necessario bagnare il muro "a rifiuto", senza eccedere, prima di applicare la malta.

Preparazione del prodotto

- Dosare Fibrofin con Rasatutto Superior in base all'utilizzo previsto (vedi tabella prodotto Fibrofin).
- Per una maggiore resistenza all'aggrappo della finitura, aggiungere 1 kg ca. di cemento per ogni sacco di "Fibrofin".
- Miscelare con trapano dotato di frusta elicoidale per fibrorinforzati.
- Utilizzare entro 30' dalla fine dell'impasto.



Modalità di utilizzo

- Spessore: applicare da 1 a 3 mm con spatola metallica.
- Attendere che Fibrofin sia indurito, inumidire la superficie con un pennello e uniformare con frattazzino di spugna.
- Alte temperature/gelate: proteggere per alcune ore il prodotto con teli di polipropilene dopo averlo steso.



Scopri di più su
GrasCalce.it



Miscelato con Rasatutto Superior

Versatile e multiuso.



ca. 6 L

+

Rasatura in interni o esterni.

in interni o esterni.

x1

oppure

x2

oppure

x2

oppure

x3

Proporzioni "suggerite".

Caratteristiche tecniche

Temperatura d'impiego	da +5°C a +35°C
Resa in opera	ca. 2 kg/m ² / mm di spessore in funzione del fondo
Permeabilità al vapore d'acqua	μ 8 (UNI EN 1745)
Marcatura CE	EN 998-1 Denominazione GP

- **Confezione: sacchi in polietilene da 25 kg.**
- **BigBag da 48 sacchi e cassone da 48 sacchi.**

Condizioni di conservazione e durata ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 - Allegato XVII punto 47:

- si conserva fino a 12 mesi in sacchi integri, chiusi, in un luogo fresco, asciutto e coperto, protetti dalla pioggia battente, dal gelo e dalla luce solare diretta.
- Non esporre al sole più di 30 giorni, il sacco si deteriora.

Consultare le Note d'impiego e le Schede di sicurezza su GrasCalce.it

